

Im Ausseneinsatz / For exterior applications / pour applications extérieures

Bei fachgerechter Verarbeitung und Reinigung kann bei Display-Anwendungen unter mitteleuropäischen Klimabedingungen von einer 2 - 5 jährigen Beständigkeit (abhängig vom Plattentyp, siehe untenstehende Tabelle) unter Wahrung des Charakters der Farbe ausgegangen werden.

DIBOND® - Standardfarben, decor, BUTLERFINISH® (natur/farbig), metallics, structure	5 Jahre
DIBOND® - eloxal, spiegel außen	2 Jahre
DIBOND® - digital	2 Jahre

When used in display applications (in central European climate) and in accordance with our handling, cleaning and fabrication recommendations, we expect this product to experience no obvious surface character change for a period of no less than 2 - 5 years (depending on the product type, see below table).

DIBOND® - standard colours, decor, BUTLERFINISH® (natur/colours), metallics, structure	5 years
DIBOND® - eloxal, mirror exterior	2 years
DIBOND® - digital	2 years

Dans le cadre d'une application Display en climat européen et sous réserve d'un usinage professionnel et d'un nettoyage approprié, il nous est possible d'estimer la stabilité de l'aspect de surface de 2 à 5 ans (selon le type de produit – voir tableau ci-dessous).

DIBOND® - couleurs standard, décor, BUTLERFINISH® (naturel/couleurs), metallics, structure	5 ans
DIBOND® - anodisé, miroir extérieur	2 ans
DIBOND® - digital	2 ans